

Malta Pronta



Scansiona il QR-code per:
- scheda tecnica
- scheda di sicurezza

DATI TECNICI

PROVA	UNITÀ DI MISURA	VALORE
Granulometria (UNI EN 933-1)	mm	≤2,5
Acqua d'impasto	%	16-17
Massa volumica malta fresca (UNI EN 1015-6)	kg/m ³	2050
Massa volumica apparente malta indurita (UNI EN 1015-10)	kg/m ³	1600
Tempo di lavorabilità	min	135
Consistenza malta fresca (UNI EN 1015-3)	mm	180
Assorbimento d'acqua per capillarità (UNI EN 1015-18)	kg/(m ² min ^{0,5})	0,53
Permeabilità al vapore acqueo (val. tabulato) (UNI EN 1015-19)	m	15/35
Resistenza a compressione media (28gg) (UNI EN 1015-11)	MPa	13,0
Resistenza a flessione media (28gg) (UNI EN 1015-11)	MPa	3,0
Conducibilità termica (l10,dry) (val.tabulato)	W/mk	1,17
Reazione al fuoco	Classe	A 1
Temperatura di applicazione	°C	+5 C°/+30 C°

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Premiscelato cementizio monocomponente ùniko in polvere che, con la sola aggiunta di acqua pulita, dà origine ad un impasto adatto alla realizzazione di murature esterne ed interne.

APPLICAZIONI

Il prodotto è appositamente formulato per la realizzazione di murature ad elevata resistenza meccanica, tamponature e stuccature. La malta pronta ùniko può essere utilizzata su blocchi in cemento e laterizio.

PRECAUZIONI

- Non applicare su supporti inconsistenti, polverosi o degradati.
- Non applicare con temperature inferiori a +5 C° o superiori a +30 C°.
- Non applicare su supporti gelati o bagnati.
- Non applicare in presenza di forte sole o con minacce di pioggia oppure con elevata ventosità.
- Supporti molto assorbenti vanno prima trattati con specifici prodotti che limitano l'assorbimento del supporto.
- Stoccare il prodotto in luogo asciutto per un tempo non superiore a 12 mesi.

Linea Brico