

CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)

Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4

www.gesteco.it

08

UNI EN 12620

Aggregato per calcestruzzo

SABBIA PER BAMBINI

Riferimento DoP SI-14-P (2025)

Aggregato fine naturale 0-3 costituito da sabbie di paleo alveo con composizione mista (rocce vulcaniche, selce, quarzo, feldspati, rocce metamorfiche) per calcestruzzo e malte

Forma dei granuli

| | | |
|---|-------------------|------------------------|
| Indice di appiattimento | Categoria | NA |
| Indice di forma | Categoria | NA |
| Dimensione dei granuli | Designazione d/D | 0,1/1 d/D |
| Granulometria | Categoria | G _p 85 |
| Massa volumica dei granuli | Valore dichiarato | 2.707Mg/m ³ |
| Massa volumica in mucchio | Valore dichiarato | 1,33 MG/MC |
| Assorbimento d'acqua | Valore dichiarato | WA2%= 0,6% |
| Qualità dei fini | | |
| Contenuto di fini (polveri) | Categoria | NA |
| Equivalente in sabbia | Valore dichiarato | NA |
| Valore di Blu | Valore dichiarato | 0.4C M3/G10 |
| Percentuale di particelle frantumate | Categoria | NA |
| Resistenza alla frammentazione | Categoria | NA |
| Resistenza all'usura | Categoria | NA |
| Composizione / Contenuto | | |
| Cloruri dell'aggregato idrosolubile | Valore dichiarato | 0.002 |
| Solfati solubili in acido | Categoria | 0.0018GBAS04 |
| Solfati idrosolubili di agg. riciclati | Categoria | NPD |
| Potenziale reattività agli alcali | Valore dichiarato | 0.04% |
| Sostanze organiche | Valore di soglia | non rilevabile |
| Pulizia | Categoria | 0,9% passante |

Sostanze pericolose : (DM 05-02-98 e S.M.I.)

ASSENTI

