

CE



Gesteco S.P.A. via Pramollo, 6 Grions del Torre - 33040 Povoletto (UD)

Sito di provenienza: Pradamano (UD) - via Laipacco, 4

www.gesteco.it

08

UNI EN 12620

Aggregati per calcestruzzo

GHIAINO LAVATO 6-10

Riferimento DoP SI-05-UB (2025)

Aggregato fine naturale 6-10 di composizione prevalentemente carbonatica (calcarei micritici e sparitici, dolomie, calcareniti, calcite spatica) ed in parte silicatica (rocce vulcaniche, selce, quarzo, feldspati, rocce metamorfiche)

Forma dei granuli

Indice di appiattimento Categoria FI=3%

Indice di forma Categoria SI=3%

Dimensione dei granuli

Designazione d/D 6/10

Granulometria Categoria G_r85

Massa volumica dei granuli Valore dichiarato pa 2,84 Mg/m³

Assorbimento d'acqua Valore dichiarato WA₂₄ = 0,6%

Qualità dei fini

Contenuto di fini (polveri) Categoria f0,2

Equivalentente in sabbia Valore dichiarato SE (10) = xx

Valore di Blu Valore dichiarato MB = 0,4

Percentuale di particelle frantumate Categoria NA

Resistenza alla frammentazione Categoria LA 25

Durabilità alla reazione alcali-silice Categoria RA2(EPIII-BM0,2-PC0,04)

Composizione / Contenuto

Solfati solubili in acido Categoria AS_{0,2}

Solfati idrosolubili di agg. riciclati Categoria NPD

Zolfo totale Valore dichiarato S < 0,1%

Sostanze organiche Valore di soglia non rilevabile

Durabilità al gelo/disgelo Categoria F1

Sostanze pericolose conforme ai requisiti del 05-02-98 e S.M.I.

